

Fabricante: CANDIGRÉS, LDA

Localidade: CANDIEIRA - ANADIA

Data: 03/02/2015

Designação do Modelo: Tijolo Refractário Prensado Vermelho



Dimensões (cm): Comp. x Larg. x Esp:

22x11x6; 22x11x5, 22x11x4, 22x11x3, 22x11x2,5

Características Técnicas		Valor	Unid.	Método de Ensaio
Determinação da absorção de água		8,50	%	EN 772-7:1998
Determinação da resistência à compressão		-	MPa	EN 993-5:1998
Determinação da densidade aparente		-	g / cm ³	EN 993-1:1995
Determinação da porosidade aparente		-	%	EN 993-1:1995
Análise dilatométrica - 1000 ^o C		0,6	%	PE 311.138, Ed. 03/Rev.01 – abril 10
Análise Química Quantitativa	Perda ao rubro	0,16	%	PE 311.361*, Ed.04/Rev.00 – setembro 10 (ASTM C 323-56:2011)
	SiO ₂	72	%	PE 311.364, Ed.04/Rev.02 - set. 10
	Al ₂ O ₃	18	%	
	Fe ₂ O ₃	4,4	%	
	CaO	< 0,5 ^{l.q.}	%	
	MgO	0,64	%	
	Na ₂ O	< 0,5 ^{l.q.}	%	
	K ₂ O	2,9	%	
	TiO ₂	0,84	%	
	MnO	< 0,3 ^{l.q.}	%	
P ₂ O ₅	< 0,3 ^{l.q.}	%		

Nota: Os valores indicados são obtidos através da média dos ensaios realizados em laboratório oficial, sujeito a actualizações periódicas

Laboratório de realização dos ensaios: Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro

Contacto: www.ctcv.pt